



SOLVENTI E VERNICI
Solvent and paint-spray
Farbspritzschläuche

RINFORZO TESSILE
Textile Reinforcement
Textilverstärkung

Isobara **3600** psi
Constant Pressure **3600** psi

POLIAMMIDE 12
Polyamide 12
Polyamid 12

N. 2 STRATI DI FILATO IN FIBRA SINTETICA AD ALTA TENACITÀ
2 layers of braided high-resistance synthetic fibers
2 hochfeste Polyestergeflechte

POLIURETANO ANTIABRASIONE MICROFORATO
Pin pricked anti-abrasion polyurethane
Polyurethan abriebfest, geprickt

Serie
Series

SP1R030



DATI TECNICI

Technical Specifications • Technische Daten

INCH	mm	mm		MPa	bar	psi	MPa	bar	psi	bar		mm	gr/m	
3/16	5,0	9,5	SP1R030B	25	250	3625	100	1000	14500	430	4:1	±1,5%	30	65,0
1/4	6,6	12,8	SP1R030C	25	250	3625	100	1000	14500	430	4:1	±1,5%	40	108,0
5/16	8,0	15,5	SP1R030D	25	250	3625	100	1000	14500	430	4:1	±1,5%	60	142,0
3/8	9,7	18,8	SP1R030E	25	250	3625	100	1000	14500	430	4:1	±1,5%	80	201,0

Disponibile anche:
Also available:
Ebenso lieferbar:

VERSIONE BINATO
TWIN VERSION



TEMPERATURE

TEMPERATURE RANGE
TEMPERATURBEREICH

Per solventi, vernici, fluidi idraulici
For solvents, paints, hydraulic fluids
Für Lösungsmittel, Farben und
Hydrauliköle
-40°C (-40°F); +93°C (+199°F)

RACCORDI

FITTINGS
ARMATUREN

A pressare e recuperabili
Swage and reusable fittings
Preß- und Schraubarmaturen

POSSIBILI APPLICAZIONI

APPLICATIONS
ANWENDUNG

Trasporto in media pressione di
solventi e vernici
Medium pressure hose for solvents
and paints
Mitteldruckanwendungen mit
Flüssigkeiten auf Wasserbasis,
Lösungsmittel und Farben

DIAMETRO INTERNO
Hose I.D. • Innendurchmesser

DIAMETRO ESTERNO
Hose O.D. • Außendurchmesser

CODICE
Part Number • Artikel-nr

PRESSIONE MINIMA DI SCOPPIO
Minimum Burst Pressure
Minimaler Berstdruck

PRESSIONE MAX DI LAVORO
Maximum Working Pressure
Maximaler Betriebsdruck

PRESSIONE DI PROVA
Test Pressure • Prüfdruck

COEFFICIENTE DI SICUREZZA
Safety Factor • Sicherheitsfaktor

ALLUNGAMENTO A PRESSIONE DI ESERCIZIO
Change in Length At Working Pressure
Längenänderung Bei Betriebsdruck

MINIMO RAGGIO DI Piegatura MECCANICA
Minimum Mechanical Bending Radius
Kleinster Biegeradius Mechanisch

PESO
Hose Weight • Gewicht

NOTE

NOTES • BEMERKUNGEN

I dati indicati sono riferiti a condizioni standard di prova (23°C+/-5°C)
Features are referred to standard laboratory conditions (23°C+/-5°C)
Die Daten beziehen sich auf Standardprüfungsbedingungen (23°C+/-5°C)